

Monteringsanvisning till golv - för renovering i bostadsrum

SPAANDEX EN 312 P2 TG 4 - PASSAR TILL RENOVERING AV ÄLDRE OCH SLITNA GOLV I BOSTADEN

Skivorna uppfyller byggnadsbestämmelsernas krav för brandklass D. K1 10 D-s2,d2. Vid renovering av golv i bostaden ska den färdiga golvkonstruktionen uppfylla gällande byggkrav. Till plana och rätta golv rekommenderas 10 eller 12 mm renoveringsskivor. Vid större ojämnheter rekommenderas skivor med måtten 16 eller 22 mm (se produktanvändning SPAANDEX K-GULV).

ANVÄNDNING I BOSTAD


Klimatklass 1, dvs. bostadsrum eller andra permanent uppvärmda rum, där årlig RF är mellan 35-65 % vid 18°C. Skivorna uppfyller gällande krav i byggnadsbestämmelserna för beklädnadsklass D. K1 10 D-s2,d2

BEHANDLING AV BEFINTLIGA GOLV

De gamla golvbrädornas tillstånd och bärkraft bör kontrolleras noga innan arbetet påbörjas. Golvbrädorna bör vara solida och stabila - och fastskruvade i underlaget. Om det existerande golvet är väldigt ojämnt, ska det, om möjligt, utjämnas med hyvling eller spacklas med ett spackel som är avsett för träet, t.ex. Alfix Planmix S 8 eller Ardex A45.

MONTERING

Skivorna monteras flytande eller skruvas fast i ett rutnät med måtten 200 x 200 mm på ett lager med 500 gram golvpapp. Om underlaget är betong, bör en effektiv fuktspärr läggas under golvpappen. Observera att man normalt sett inte lägger fuktspärr eller motsvarande på organiska material.



Skivorna monteras i förband på minst 300 mm. I not och fjäder påföres lim. Torka bort överskottslim direkt med en fuktig trasa. PVAc-lim av typen D3 rekommenderas. Efter monteringen ska limmet torka i 24 timmar och under denna period får golvet inte belastas. Efter detta slipas alla skarvar lätt, så att golvet blir helt jämnt.

QBS! Vid tunt eller högljansigt ytmaterial kan skivskarvarna lysa igenom vid starkt solljus, från t.ex. stora fönsterpartier.

KVALITETSSÄKRING

Spånskivorna från NOVOPAN TRÆINDUSTRI är tillverkade, kontrollerade och märkta enligt gällande föreskrifter och anvisningar. Spånskivor från NOVOPAN TRÆINDUSTRI uppfyller kraven för formaldehydinnehåll och är godkända av Dancert och CE-märkt enl. Byggproduktförordningen (CPR). Prestandadeklarationen (DoP) finns på www.novopan.dk

Novopan Väg/Golv produkter kan levereras med Svanen märkning i Green Line serien.



Skivans tjocklek	10 mm	12 mm	16 mm
Format BxL mm	600 x 2400 600 x 1800	600 x 2400 600 x 1800	600 x 2400 600 x 1800
Profil	TG4	TG4	TG4


Dimensionerna är täckande mått.



monteringsanvisning

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Monteringsanvisning - NOVOPAN VÄGG - lodrätt och vågrätt



SPAANDEX VÄGG/GOLV TG4

SPAANDEX VÄGG/GOLV EN 312 P2 TG4/TG2 12 OCH 16 MM

Lämplig för invändig beklädnad. Skivorna används i klimatklass 1, dvs. i permanent uppvärmda rum, där årlig RF ligger i intervallet 35-65% vid 18°C. Skivorna uppfyller gällande krav i byggbestämmelserna Klass D. K1 10 D-s2,d2.

Skivorna har god beständighet mot stötar och slag samt god skruvhållfasthet som gör dem lämpliga för upphängning av tunga föremål som t.ex. hyllor, skåp, tavlor m.m.

TG 4 KAN MONTERAS LODRÄTT OCH VÅGRÄTT


Skivor av typen TG 4 kan monteras lodrätt eller vågrätt mot ett plant underlag. Skivorna monteras i förband och varje skiva bör täcka 2 avstånd.

BLADFALS MONTERAS LODRÄTT

Skivor med bladfals på 2 sidor bör monteras lodrätt med fogarna mitt på lodrätt stående regler. Montera med ett avstånd på 5-8 mm mot golv/tak eller andra byggnadsdelar. Vid ytor > 12 löpmetrar lämnas ytterligare utrymme för rörelsefog. Alla skivskarvar ska limmas noggrant och rikligt med lim. Lim ska tränga ut och överskottet torkas bort med fuktig trasa. Vid inåtgående hörn skärs den mötande skivan av med en vinkel på 25-30°.

UNDERLAG FÖR MONTERING

Underlaget kan bestå av trä- eller stålreglar monterade med ett precist c/c avstånd på max. 600 mm. Där det sedan ska monteras fasta inventarier som element, skåp etc. bör det monteras en tvärgående regel.




SPAANDEX VÄGG/GOLV BLADFALS


Fuktspärr monteras enligt anvisningar SBI 224. Vi rekommenderar en 0,2 mm CE-märkt PE-folie.

OBS! I våtrum bör fuktspärr undvikas om väggen på efterhand behandlas med vattentät MK-godkänd behandling.

Väggschema		
Skivans tjocklek	12 mm	16 mm
Profil	Bladfals TG4, TG2	Bladfals TG4, TG2
Format	600x1800/2400 mm	600x1800/2400 mm
Kvadratisk, slät spik	2,0 x 40 mm	2,5 x 55 mm
Spånskruvar	3,5 x 35 mm	4,2 x 45 mm



SPAANDEX VÄGG/GOLV TG4



LIMNING OCH FASTSÄTTNING

Lägg lim i 2 strängar på not-/fjäderprofiler, en på fjäderns översida och en på notspårens undersida. Skivor med bladskarvar limmas med 2 limsträngar - en ytterst på bladet och en innerst i utfräsningen.

Spik/Skruvavstånd		
Skivkant	125 mm	150 mm
Mellanstöd	250 mm	350 mm

Goda råd

ALLMÄNT

- Spånskivor av typen EN 312 P2 får endast användas i permanent uppvärmda rum, där den relativa luftfuktigheten är mellan 35-65% vid 18 °C.
- Skivorna acklimatiseras i ca 1 vecka på plant underlag i rummet, där de ska monteras.
- Alla skivskarvar limmas rikligt med lim, så att limmet blir synligt i skarvarna.

VÄGG

- Väggen ska monteras med ett avstånd på 5-8 mm mellan golv och tak och ev. installationer.
- Om tunga föremål ska monteras på väggen senare, ska konstruktionen förstärkas med extra underlag/reglar.

DIMENSIONS FÖRÄNDRINGAR

Spånskivor av typen P2 förändras efter luftfuktigheten i omgivningen. Förhållandet mellan spånskivans fuktinnehåll i viktprocent och den omgivande luftens relativa fuktighet beskrivs här med en sorptionskurva.

- Längd- & breddförändring från 30-90 % RF 3-4 mm per m. skiva. Tjockleksförändring 3-6 %.
- Längd- & breddförändring vid 10 % förändring i RF. 0,5-0,7 mm per m. skiva. Tjockleksförändring 0,5-1,0 %

